

RISTRUTTURAZIONE/RISANAMENTOProdotti base cemento

SCHEDA TECNICA - rev 01/24

INTO CM 15

PRODOTTO	INTO CM 15		
MISSIONE	Malta cementizia fibrorinforzata per intonaco strutturale		
CARATTERISTICHE	INTO CM15 è una malta premiscelata, fibrorinforzata per intonaco strutturale a base di cement portland, inerti selezionati in curva granulometrica, fibre corte e additivi specifici.		
ASPETTO	Polvere		
CAMPI D'IMPIEGO	INTO CM15 trova impiego nella ricostruzione, ripristino e rinforzo strutturale di murature sulle quali è prevista la posa di reti elettrosaldate.		
CARATTERISTICHE	DEL PRODOTTO		
CARATTERISTICA		VALORE	U.M.
Granulometria massima		≤ 3	mm
Colore dell'impasto		Grigio cemento	
Acqua sul secco		17,5	%
Consistenza dell'impasto		Pasta tissotropica	
Durata dell'impasto a 20°C		30-50	minuti
pH dell'impasto		> 12,5	
Massa volumica in mucchio		1500	Kg/m ³
Resistenza a compressione a 28gg		EN 1015-11: M15 / CS IV	N/mm ²
Resistenza a flessione a 28gg		EN 1015-11: v.m. 5	N/mm ²
Modulo elastico 28gg		EN 12390: v.m. 11	GPa
Adesione al supporto		EN 1015-12: > 0,5 – FP:B	N/mm ²
Contenuto di cloruri		EN 1015-17: <0,1	%
Assorbimento di acqua per capillarità		EN 1015-18: W0	
Permeabilità al vapore acqueo		EN 1015-19 ≤ 30	μ
Conducibilità termica		UNI EN 1745: 0,61 (valore tabulato, P50%)	W/m K
Reazione al fuoco		A1	Euroclasse
Designazione		UNI EN 998-1/2: GP CSIV W0 / T-M15	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

T&C Building Materials



RISTRUTTURAZIONE/RISANAMENTO Prodotti base cemento

INTO CM 15

SCHEDA TECNICA - rev 01/24

	[
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Verificare la compatibilità con il prodotto; il supporto dovrà friabili ed eventuali tracce di oli, grassi, ecc. devono essere Accertarsi dell'assenza di oli disarmanti, efflorescenze salii fuori piombo importanti.	opportunamente rimosse. ne, calce, umidità di risalita, muffe e
	In corrispondenza di giunti prevedere una armatura di rinf resistente.	forzo con rete in fibra di vetro alcal
	Bagnare a saturazione il supporto per evitare le "bruciatur saturo a superficie asciutta.	re", applicare il prodotto su supporto
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	Aggiungere circa 4,5-5 litri di acqua pulita per ogni sacco di INTO CM15 e mescolare betoniera a bicchiere o con impastatore per più di 3 minuti fino all'ottenimento di ur consistenza plastica.	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	INTO CM15 può essere applicato a mano o macchina inton	acatrice a miscelazione continua.
	Spessori: minimo 10mm e massimo 35mm per singola proie	ezione
	Lavorazioni successive:	
	si consiglia l'esecuzione di tracce e l'applicazione di str rivestimenti a basso spessore dopo la completa maturazione	
	 Proteggere l'intonaco dal gelo, da rapida essiccazione e da	dilavamento.
ATTREZZATURE		DIN IZIA ATTECZZ
		PULIZIA ATTREZZ
attrezzature Manua	ale o proiezione meccanica	PULIZIA ATTREZZI Acqua
Manua	•	
Manua	ale o proiezione meccanica Circa 17 kg/m² per cm di spessore	
Manua	•	Acqua
Manua CONSUMO CONDIZIONI E LIMITI	Circa 17 kg/m ² per cm di spessore	Acqua
	Circa 17 kg/m² per cm di spessore Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C	Acqua C e non superiori a +35°C.
Manua CONSUMO CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	Circa 17 kg/m² per cm di spessore Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C	Acqua C e non superiori a +35°C.
Manua CONSUMO CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	Circa 17 kg/m² per cm di spessore Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C	Acqua C e non superiori a +35°C.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.



RISTRUTTURAZIONE/RISANAMENTO Prodotti base cemento

INTO CM 15

SCHEDA TECNICA - rev 01/24

NORME DI SICUREZZA	Contiene leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare una reazion alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi.	
IDENTIFICAZIONE	La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano.	
TIPOLOGIA RIFIUTI	Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.	

T&C Building Materials