



MASSPLAN®

PRODOTTO	Massplan®
MISSIONE	Livellina cementizia autolivellante a basso spessore (0-10 mm)
CARATTERISTICHE	MASSPLAN è un premiscelato in polvere a base di cementi, inerti selezionati e speciali additivi chimici che conferiscono al prodotto una rapida essiccazione, elevato potere autolivellante e ritiro controllato.
ASPETTO	Polvere
CAMPI D'IMPIEGO	Si usa per la livellatura di sottofondi cementizi, nuovi o preesistenti, per riporti fino a 10 mm, rendendoli idonei alla successiva posa in opera di pavimenti di qualsiasi natura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Acqua sul secco	19-20	%	
Massa volumica apparente prodotto indurito essiccato	1900	Kg/m ³	UNI EN 1015-10
Resistenza a flessione a 28gg	> 5	N/mm ²	UNI EN 13892 – 2
Resistenza a compressione a 28gg	> 20	N/mm ²	UNI EN 13892 – 2
Ritiro idraulico a 28gg	< 0,7	mm/m	UNI 6555
Pot life	20-30	minuti	
Tempo di inizio presa	45-60	minuti	
Tempo per successivo rivestimento	48	ore	

N.B. Le indicazioni sopra riportate derivano da prove di laboratorio con rilevazione dati a +25°C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Esse possono variare in funzione delle condizioni di messa in opera.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

T&C Building Materials



MASSPLAN®

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Il supporto deve essere pulito, privo di parti incoerenti o in fase di distacco, macchie di olio grasso e sporco in genere devono essere adeguatamente rimosse. Eventuali fessure o crepe presenti sul supporto devono essere opportunamente riparate con malte epossidiche tipo Tauromalt. In presenza di supporti inconsistenti applicare un primer consolidante EPOFIX W, TAUROFIX AC o MULTIFIXO 100 in caso di supporti lisci.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	MASSPLAN viene fornito pronto all'uso, necessita di sola aggiunta di acqua in ragione di circa 5 litri per sacco da 25 kg, per ottenere un impasto omogeneo e con ottimo potere autolivellante. Miscelare con idoneo mescolatore evitando la formazione di grumi.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	MASSPLAN va steso con una spatola d'acciaio in un'unica mano per spessori fino a 10 mm. Per riporti di spessori maggiori attendere che la prima mano sia asciutta. Prevedere giunti ogni 50m ² .

ATTREZZATURE	PULIZIA ATTREZZI
Spatola d'acciaio o staggia	ACQUA

CONSUMO	Circa 1,7 Kg/m ² per 1 mm di spessore.
----------------	---

CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +28°C.
---	---

VOCE DI CAPITOLATO	Livellatura di sottofondi cementizi di spessori variabili da 1 a 10 mm, atti a renderli idonei per la successiva posa di pavimenti di qualsiasi natura, realizzata con malta cementizia autolivellante tipo "MASSPLAN®", il tutto comprensivo di ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
---------------------------	---

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Grigio cemento	CONFEZIONAMENTO Sacchi di carta con film di politene da 25 kg
-----------------------------------	---------------------------------	---

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C - MAX 40°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 6 mesi
---	--	---

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.





MASSPLAN®

Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.

NORME DI SICUREZZA	Contiene leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	La confezione vuota o con residui di prodotto è classificata come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

3

T&C Building Materials