



TAUROSILEX PRIMER

PRODOTTO	Taurosilex Primer
MISSIONE	Mano di fondo per pitture a base di silicati

CARATTERISTICHE	TAUROSILEX PRIMER è un fondo a base di silicati in soluzione acquosa caratterizzato da un elevato potere penetrante, consolidante e non forma film superficiale.
ASPETTO	Liquido
CAMPI D'IMPIEGO	TAUROSILEX PRIMER si usa come primer consolidante di intonaci deumidificanti vecchi o nuovi ed in generale su tutte le superfici in calce, cemento e gesso prima dell'applicazione di TAUROSILEX PAINT. Si usa inoltre come diluente minerale per il TAUROSILEX PAINT.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Massa volumica	Ca. 1,15	Kg/l
Residuo secco	Ca. 14	%
Pericoli di infiammabilità	NO	-
Tempi di fuori polvere a +20°C	3-4	Ore
Sovraverniciabilità a +20°C	12	Ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Assicurarsi che il supporto sia asciutto e privo di parti incoerenti. In caso contrario rimuovere completamente lo sporco, polvere, grassi, oli e vecchie vernici con acqua in pressione, con sabbatura o idrosabbatura. Stuccare eventuali fessurazioni.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	Diluire TAUROSILEX PRIMER con acqua nel rapporto 1:2.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	Miscelare TAUROSILEX PRIMER prima dell'uso ed applicarlo a pennello, a rullo o spruzzo. È sufficiente applicare una sola mano per ottenere una impregnazione efficiente del supporto.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

T&C Building Materials

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470

www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com



TAUROSILEX PRIMER

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

ATTREZZATURE		PULIZIA ATTREZZI
Pennello, rullo o airless a bassa pressione		Acqua
CONSUMO	Circa 0,1 – 0,15 kg/m ² del prodotto diluito	
CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.	
INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Trasparente	CONFEZIONAMENTO Tanica 5 – 25 kg
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C – MAX 30°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.		
NORME DI SICUREZZA	TAUROSILEX PRIMER non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative. Per la posa in opera sono raccomandati guanti, ed occhiali protettivi. In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone; eventuali schizzi agli occhi devono essere lavati con abbondante acqua corrente.	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	Smaltire sia il contenitore vuoto, che con residui di prodotto, come rifiuto speciale urbano, in accordo con le leggi e le disposizioni locali. Non disperdere nell'ambiente.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

T&C Building Materials