

# TAUROFIX ACRIL



<b>PRODOTTO</b>	<b>Taurofix acril</b>
<b>MISSIONE</b>	Primer consolidante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa
<b>CARATTERISTICHE</b>	TAUROFIX ACRIL è lattice a base di speciali resine in dispersione acquosa un primer, utilizzato come isolante consolidante e trattamento antipolvere.
<b>ASPETTO</b>	Liquido
<b>CAMPI D'IMPIEGO</b>	TAUROFIX ACRIL può essere utilizzato come appretto antipolvere di superfici cementizie, nel trattamento superficiale di massetti in sabbia e cemento o anidrite prima della posa della pavimentazione o del parquet, come primer per rasature cementizie, consolidante per intonaci, tufo ecc.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Massa volumica	1,05 ± 0,5	kg/l
Residuo secco	Ca. 15	%
Diluizione	Nessuna o 1:1 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto	°C
Tempo di asciugatura	Ca. 24 A +20°C	h

N.B. Le indicazioni sopra riportate derivano da prove di laboratorio con rilevazione dati a +20°C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Esse possono variare in funzione delle condizioni di messa in opera.

<b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</b>	Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di eventuali tracce di olio, grassi o vernici che impedirebbero la penetrazione del primer.
----------------------------------	--

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

**TAUROFIX ACRIL**

SCHEMA TECNICA – rev 01/20

<b>PREPARAZIONE DEL PRODOTTO</b>	Prodotto pronto all'uso, agitare prima dell'utilizzo.	
<b>MODALITÀ DI APPLICAZIONE</b>	Applicare tal quale TAUROFIX ACRIL a pennello, rullo o a spruzzo. In caso di preparazione alla posa di massetti polverulenti o in caso preparazione del fondo per rasature tissotropiche o malte autolivellanti attendere circa 2 ore dopo l'applicazione di TAUROFIX ACRIL. In caso di trattamenti consolidanti o antipolvere applicare una o più mani a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, a seconda dell'assorbimento del fondo.  <i>Pulizia:</i> Le attrezzature utilizzate per l'applicazione possono essere lavate con acqua prima dell'essiccazione del prodotto.	
<b>ATTREZZATURE</b>	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	
Pennello Rullo	ACQUA (su prodotto non essiccato)	
<b>CONSUMO</b>	Circa 150-300 g/m <sup>2</sup> a seconda del tipo di supporto.	
<b>CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ</b>	Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai +5 °C o superiori ai +35 °C.	
<b>VOCE DI CAPITOLATO</b>	Trattamento superficiale di sottofondi edili, mediante applicazione di una o più mani di primer a base di resine acriliche in dispersione acquosa tipo TAUROFIX ACRIL, allo scopo di determinare l'isolamento, il consolidamento e/o la preparazione di successive applicazioni.	
<b>INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO</b>	<b>COLORE</b> Bianco lattiginoso	<b>CONFEZIONAMENTO</b> Tanche da 5 – 10 – 25 kg
<b>INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO</b>	<b>TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE</b> MIN. 5°C - MAX 25°C	<b>STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI</b> 12 mesi
Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua. Teme il gelo		
<b>NORME DI SICUREZZA</b>	Il prodotto non è pericoloso ma può provocare fenomeni di sensibilizzazione e irritazione agli occhi e alla pelle, indossare occhiali e guanti protettivi.	
<b>IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI</b>	Il contenitore vuoto o con residui di prodotto è considerato un rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente, ma accantonare e smaltire secondo le leggi locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

**T&C Building Materials**

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470 – www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com