



TAURORENOVA PRO

PRODOTTO	TauroRenova PRO
MISSIONE	Rasante universale per restauro da 3-30mm
CARATTERISTICHE	TAURORENOVA PRO è un intonaco e rasante fibrorinforzato a base di calce aerea e cemento, a impiego universale, studiato per interventi di restauro, ripristino e livellamento delle superfici. È applicabile in strato unico con spessori variabili da 3 a 30 mm ed è idoneo sia per interni che per esterni.
ASPETTO	Polvere
CAMPI D'IMPIEGO	TAURORENOVA PRO trova impiego in interventi di recupero e può essere utilizzato su supporti minerali anche lisci, come pareti e soffitti in calcestruzzo, mattoni di arenaria calcarea o materiali analoghi. Trova inoltre impiego, in abbinamento alla rete di armatura Tauronet, come rasante per: <ul style="list-style-type: none">- ripristino di vecchi intonaci anche fessurati- intonaci termoisolanti- intonaci di fondo- murature in blocchi alleggeriti Garantisce ottima adesione, lavorabilità e resistenza meccanica, risultando ideale per interventi di recupero e manutenzione edilizia.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Granulometria massima	0,8	mm
Colore dell'impasto	Bianco	-
Acqua sul secco	Circa 20	%
Consistenza dell'impasto	Pasta tissotropica	
Durata dell'impasto a 20°C	> 30	minuti
pH dell'impasto	> 12,5	
Massa volumica impasto	1650	Kg/m ³

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

T&C Building Materials

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiesa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470

www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com

**TAURORENOVA PRO**

SCHEMA TECNICA – rev 01/26

Massa volumica secco	1400	Kg/m ³
Assorbimento di acqua per capillarità	W _{c0}	
Adesione al supporto EN 1015-12	≥ 0,3	N/mm ²
Resistenza a compressione	CS II	
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo EN 1015-19	μ = 10	
Conducibilità termica λ10, dry UNI EN 1745	0,61 per P=50% (Valore tabulato)	W/m K
Reazione al fuoco	A1	Euroclasse
Spessore di applicazione	Max 30	mm

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Il sottofondo deve essere compatto e pulito, privo di polvere, efflorescenze, incrostazioni varie, grassi, oli o prodotti distaccanti. Eventuali parti incoerenti o in fase di distacco dovranno essere opportunamente rimosse e risanate Supporti inconsistenti o sfarinanti devono essere trattati con opportuni consolidati tipo Taurosil Na o TAUROFIX AC.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	TAURORENOVA PRO viene fornito pronto per l'uso in sacchi da 25 kg. Versare sotto agitazione il prodotto in un recipiente contenente acqua pulita in ragione di circa il 20% in peso (ca. 5 litri di acqua per sacco). Miscelare con un mescolatore a basso numero di giri in modo da evitare l'eccessivo inglobamento di aria nella massa. Lasciare riposare per 10 minuti, rimescolare leggermente e iniziare la posa.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	Per applicazione manuale il prodotto va posato e lavorato con cazzuola. Se utilizzato come rasante, stendere uno strato di circa 3 mm di spessore e annegare al centro la rete di armatura Tauronet avendo cura di sovrapporre i teli di almeno 10 cm in corrispondenza delle giunzioni. In caso di applicazione a macchina, il prodotto va proiettato mediante una comune macchina intonacatrice. In tutti i casi, l'intonaco deve essere successivamente spianato con staggia. L'ultimo strato può essere realizzato anche come intonaco feltrato, lavorandolo direttamente con frattazzo in feltro. Il prodotto può essere applicato sia a mano sia a macchina nello spessore desiderato e distribuito con cazzuola, frattazzo o listello in acciaio inox. Una volta avvenuto l'indurimento, la superficie va livellata o, se necessario, frattazzata. Il giorno successivo alla livellatura è possibile applicare TauroRenova PRO, anche in strato sottile, procedendo poi alla lisciatura con frattazzo. Le pitture a base di calce possono essere applicate anche su intonaco stabile ancora fresco. Non applicare altri tipi di pitture o rivestimenti prima della completa asciugatura.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

T&C Building Materials



TAURORENOVA PRO

SCHEDA TECNICA – rev 01/26

ATTREZZATURE		PULIZIA ATTREZZI
Cazzuola, fratazzo, staggia		ACQUA
CONSUMO	Circa 1,5 kg/m ² per mm di spessore	
CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e non superiori a +30°C. Nelle applicazioni esterne, non usare il prodotto in presenza di eccessiva ventilazione o forte irraggiamento solare o con umidità relativa troppo bassa. Proteggere da pioggia diretta. Mantenere umida l'applicazione per almeno 3-4 giorni.	
INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Bianco Cemento	CONFEZIONAMENTO Sacchi da 25kg
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C - MAX 35°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.		
NORME DI SICUREZZA	Contiene leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi.	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

T&C Building Materials